



POPIS VÝROBKU

Ochranný prostředek na interiérové dřevěné povrchy, obsahuje přírodní vosk.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Na saunové lavice, obklady stěn a stropů, dveře a okenní rámy.
- Povrchová úprava dřevěných povrchů v saunách. Vosk se vstřebává do dřeva a vytváří přirozenou bariéru pro nečistoty a vodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze EP.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorníky: Interior wood stains and lacquers. Může být tónován do Tikkurila průhledných odstínů. Standartní hotové odstíny Black/černý, White/bílý a Grey/Šedý.
OBJEMOVÁ SUŠINA	24%
HUSTOTA	1,0 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	10-13m ² /l, v závislosti od druhu dřeva.
DOBA SCHNUTÍ(23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Suchý proti prachu po přibližně 30 minutách až 1 hodině. Připraven na používání po 24 hodinách.
APLIKACE	Aplikujte pěnovým štětcem, houbou nebo štětcem s umělými štětinami.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistěte vodou. Tikkurila Pensselipesu (čistič náradí) se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlého nátěru z náradí.
BALENÍ	Báze EP: 0,225l, 0,9l, 2,7l. Hotové odstíny: 0,333l, 1l, 3l.
PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotě od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat.A/f 130 g/l(2010)]	Supi Saunavaha obsahuje maximálně 130 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Podmínky aplikace:

Povrch, který se má natírat, musí být suchý. Teplota vzduchu okolo musí být minimálně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

Příprava povrchu

Nové čisté dřevěné plochy: Odstraňte veškerou špínu a prach. Povrch jemně navlhčete vodou, nechte uschnout a broušením odstraňte uvolněná dřevěná vlákna. Po té odstraňte prach po broušení.

Staré, znečištěné povrchy nebo povrchy, které už byli ošetřeny, například se Supi Saunasuoja: Povrch umyjte čisticím prostředkem Supi Saunapesu podle návodu. Důkladně opláchněte a nechte uschnout. Přebruste a odstraňte brusný prach. Pokud necháte stopy po předchozím ošetření povrchu pod nanášeným voskem, tak konečný výsledek ošetřeného povrchu bude lesklejší než u předtím neošetřeného dřeva.

Není vhodný na dřevěné povrchy, které byli předtím ošetřeny olejem na dřevo (například Supi Laudesuoja), pokud se olej z povrchu již úplně neopotřeboval. Důkladně zakryjte podlahy před ošetřením se Supi Sauna Wax, protože vosk se velmi lehko vstřebává do spár mezi keramickými dlaždicemi.

Aplikace: Před použitím jej důkladně promíchejte a čas od času promíchejte také v průběhu aplikace. Naneste jednu vrstvu ve směru kresby dřeva. Nepoužívejte více vosku, než je povrch schopen absorbovat během jedné aplikace. Nejvhodnější aplikací je pěnový štětec nebo houba. Pokud se aplikuje příliš mnoho vosku, povrch bude kluzký.

Tónovaný vosk nejdříve vyzkoušejte na méně viditelném místě, abyste se ujistili o správnosti výběru barevného odstínu. Výslední barva povrchu závisí od druhu dřeva. Pro dosažení jednotného odstínu, ošetřujte malé povrchy v jedné nepřetržité aplikaci a velké povrchy po 1 - 2 deskách najednou.

Před použitím doporučujeme saunu dobře vyhřát a vyvětrat.

Tepelně upravené dřevěné povrchy by se měli ošetřit se Supi Sauna Wax, natónovaného do odstínu TVT 318R.

Návod na údržbu: V případě potřeby, je čištění možné přibližně po 1 měsíci od povrchové úpravy, ne dříve: povrchy můžete čistit pomocí čisticího prostředku Supi Saunapesu (smíchejte 0,1-0,2l Saunapesu s 5 litry vody).

Ochrana životního prostředí: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Bezpečnostní upozornění: Nádobý jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.